PINTURA ADHESIVA PARA CABINA ”ANTI-POLVO“

CARATERISTICAS

Pintura adhesiva transparente, limpiable y base agua para la acumulación y limpiado del polvo y del pulverizado. Especialmente diseñado para las paredes de las cabinas.

Resistente a temperaturas hasta 80° C.
Eliminable con agua.

Densidad : 1,13 g/cm³.
Viscosidad : 37 - 40 segundos por 20°C.
Materia no volátil: 38 - 40%.
Dilución : sin diluyente

INSTRUCCIONES DE USO

* **Pistola** : parámetros de aplicación recomendados - Boquilla 1,8 - 2,0 mm, presión de aplicación: 2 - 3 bar, micraje: 125 µm . El tiempo de secado depende del micraje aplicado. Para unas condiciones óptimas de proceso recomendamos 2 - 3 manos. Cada mano secará en unos 20 minutos. Protección duradera, excelente condición de la película sin descolgamientos siempre que se apliquen 3 manos del Antipolvo MP”AntiDust“.

* **Brocha** : aplicar MP Anti-Polvo ”AntiDust“ en manos finas en el área vertical.

* **Rodillo** : aplicar MP Anti-Polvo ”AntiDust“ en manos finas en el área vertical.

Las herramientas deben limpiarse inmediatamente con agua tras su uso.

MP Anti-Polvo Spritzkabinenklebelack ”AntiDust“ está especialmente desarrollado como protección para las paredes de las cabinas fabricadas de aluminio, acero inoxidable, galvanizado y paredes pintadas.

El nível óptimo de MP Anti-Polvo Spritzkabinenklebelack ”AntiDust“ variará dependiendo de las condiciones de trabajo. Cuando la temperatura de proceso sube hasta 70 °C, aplicar la capa protectora más frecuentemente. Una temperatura excesiva puede causar una significante reducción en los tiempos de secado del producto Si fuera necesario, apliquése una nueva mano sobre la antigüa.

MIPA AG • Am Oberen Moos 1 • D-84051 Essenbach • Telefon: +49 (0) 87 03 / 9 22-0 • Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-1 00
Email: mipa@mipa-paints.com • www.mipa-paints.com

SPRAY BOOTH ADHESIVE PAINT ”ANTIDUST“

Consumo:

5 m² por litro.

MANTENIMIENTO

La película del Anti-Polvo MP Spritzkabinenklebelack ”AntiDust“ puede ser retirada sin dejar rastros, permitiendo quitar con seguridad y rapidez las impurezas de polvo de pintura. El éxito de esta operación depende de muchos factores:

Grosor de la película y temperatura en la cabina de pintado.

La frecuencia con que se use la cabina y lo vieja que sea la última mano del Anti-Polvo aplicado en las paredes.

En caso de uso intensivo de la cabina de pintado (>5 horas por día) recomendamos aplicar una nueva mano sobre la capa existente cada 14 días. De este modo, el Anti-Polvo MP Spritzkabinenklebelack ”AntiDust“ será reactivado.

Cuando la adhesión del producto sobre el sustrato disminuya, eliminar con agua todas las capas existentes y proceder como antes.

Almacenamiento: mantener / almacenar protegido de las heladas

INSTRUCCIONES DE SEGURUDAD

Evitar el contacto con la piel. Lavarse las manos antes y después del trabajo. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua abundante.

MIPA AG • Am Oberen Moos 1 • D-84051 Essenbach • Telefon: +49 (0) 87 03 / 9 22-0 • Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-1 00
Email: mipa@mipa-paints.com • www.mipa-paints.com