Mipa Bumper Paint

Información del Producto

Mipa Bumper Paint es un acabado estructurado de 1K para trabajos en plásticos de origen en el sector de la automoción: paragolpes, molduras, espejos sin pintar. . . Directa adherencia en plástico limpio y lijado de tipo ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR y PVC rígido. Posee un rápido secado y una buena protección ante los agentes climáticos, que es también una buena propiedad destacada de este producto. Temperatura resistente hasta los 70°C.

Colores	Negro, Gris y Gris claro		
Dilución	Mipa Verdünnung, approx. 10 - 15 %		
Aplicación	Presión	Pico	Nº Manos
Aire / Flujo - Pistola	3 - 5 bar	1,6 - 1,8 mm	2
Grosor de capa / Película seca	40 - 50 µm		
Curado / Flash off	5 min. entre manos.		

Secado	Repintable	Al Polvo	Al Tacto	Montaje
Object temp. 20°C		20 min.	60 min.	24 h
Object temp. 60°C				

VOC-regulacíon	EU Valor límite del producto (cat. B/e): 840 g/l (2007) Este producto contiene max. 539 g/l VOC [4,49 lbs/gal]

Recomendación:
Condiciones de Proceso: desde +10°C y hasta un 80% de humedad relativa del aire.

Preparación del substrato: limpiar el plástico con un desengrasante anti-estático como lo es el Kunststoffreiniger o en su defecto el Mipa Silikonentferner; lijar con esponjilla fina MP, y volver Ma desengrasar. Limpiar bien toda partícula de polvo para proporcionar una superficies idónea.

Almacenaje: al menos 3 años, en envases originales y debidamente cerradors.

Esta ficha de datos sólo es con propósito informativo. Para nuestro conocimiento los datos cumplen con los últimos standars y está basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. De todos modos, los datos no son ligantes y sin garantías.